




Yüksek Alaşımli Gazaltı (MSG) Kaynak Teli

MSG 27


Özelliği :

Isıya dayanıklı çeliklerin kaynağında kullanılan ferritik-östenetik tipte krom-nikel gazaltı kaynak telidir. Kaynak dikişi +1.200 °C 'ye kadarki işletme sıcaklık dayanımına ve azalmış ,kükürt içerikli baca gazlarına dayanımına sahiptir. Kapaklar , Kimyasala dayanımı nedeni ile sadece WIG 27 gazaltı kaynak tel ile kaynatılır.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutbu :



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
320 627 10	MSG 27	1,00 mm	15 kg

1.4820

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14343-A: G 25 4

DIN 8556: SG X 12 CrNi 25 4

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4713, 1.4724, 1.4742, 1.4762,

1.4821, 1.4822, 1.4823

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 480 Mpa

Çekme Dayanımı: 700 Mpa

Uzama : % 18

Darbe Dayanımı: 50 J (+ 20 °C)