



Alüminyum Gazaltı Kaynak Teli

MSG Alupur

Özelliği :

Saf alüminyum malzemelerin kaynağında kullanılan (MİG MAG) gazaltı kaynak telidir. Hemen hemen tüm kaynak pozisyonlarında kaynatılabilir. Temiz, belirgin bir kaynak havuzu oluşturur. Ana metalle çok iyi renk uyumuna sahiptir. Ti içeriği kaynak yerinin tane tane olmasına neden olur.

Uygulama : Kaynatılacak bölge metalik parlak olacak şekilde temizleyiniz. 15 mm üzeri 150 C ısı ile tavlama gerekmektedir.

Kullanılması gereken koruyucu gaz : DIN EN 439: I 1 Schweißargon

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
330 210	MSG Alupur	1,00 mm	7 kg
370 001	Adapter für Schutzgas-Drahtspulen		1

3.0805

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 18273: S Al 1450 (Al 99,5 Ti)

DIN 1732: S Al 99,5 Ti

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Saf Alüminyum, Örneğin: 3.0255, 3.0205

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 30 Mpa

Çekme Dayanımı: 80 Mpa

Uzama : % 35

