



KOROZYON KORUYUCU

6 Yıl
Garanti

Technolit'ten Yeni Nesil Profesyonel Çinko Kaplama Programı

Profesyonel Soğuk Çinko Kaplama Uzmanı

- Sıcak galvaniz kaplama 80 µ- 100 µ olmalıdır.
- Soğuk kaplama ,sıcak kaplamanın 30 µ üzerinde olmalıdır. (yaklaşık 120 µ)
- Soğuk kaplama için Technolit olarak bizim önerimiz;

Uygulama :

- 1.) Parçayı pastan , curuftan , gres ve yağdan temizleyiniz.
- 2.) Parçayı Technolit'in Saf Koyu Çinko Spreyi (800011) ile 3-4 kat çaprazlama boyayın.
Her kat yaklaşık 30 - 40 µ yüzey oluşturur.
- 3.) Her hat aralığında yaklaşık 1-3 dakika kuruma zamanı bırakın.
- 4.) En üst tabakayı Technolit Onarıcı Sprey (800000) ile sıcak daldırma galvaniz renk tonunuda yakalayabilmeniz için 1-2 kez çaprazlama boyayınız.
- 5.) Aynı şekilde her bir üst yüzey için 1-3 dakika kuruma zamanı veriniz.



Onarıcı Çinko boyası , Açık Renkli % 99 çinko içerir.

- Tam sıcak daldırma galvaniz rengindedir.
Hasarlı sıcak daldırma galvaniz parçaların tamiratında kullanılır.
- Kesme ve freze edilirken hasar görmüş sıcak daldırma galvanizli parçaların tamiratında; ilerde korozyon oluşturmasın diye kullanılır.
- +80°C, kısa süreli +100-120°C derece ısıya dayanır.
- Kış şartlarına karşı dayanıklıdır.
340 Saat tuz püskürtme testine sahiptir.

Uygulama Yerleri

Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine imalat firmaları,elektrik direk imalatçıları, v.s.



Art. Nr.	Ölçü ve koli miktarı	Fiyatı
902 051	2,5 kg. tenekede	