



KOROZYON KORUYUCU

6 Yıl
Garanti

Technolit'ten Yeni Nesil Profesyonel Çinko Kaplama Programı

Profesyonel Soğuk Çinko Kaplama Uzmanı

- Sıcak galvaniz kaplama 80 μ - 100 μ olmalıdır.
- Soğuk kaplama ,sıcak kaplamanın 30 μ üzerinde olmalıdır. (yaklaşık 120 μ)
- Soğuk kaplama için Technolit olarak bizim önerimiz;

Uygulama :

- 1.) Parçayı pastan , curuftan , gres ve yağdan temizleyiniz.
- 2.) Parçayı Technolit'in Saf Koyu Çinko Spreyi (800011) ile 3-4 kat çaprazlama boyayın.
Her kat yaklaşık 30 - 40 μ yüzey oluşturur.
- 3.) Her hat aralığında yaklaşık 1-3 dakika kuruma zamanı bırakın.
- 4.) En üst tabakayı Technolit Onarıcı Sprey (800000) ile sıcak daldırma galvaniz renk tonunuda yakalayabilmeniz için 1-2 kez çaprazlama boyayınız.
- 5.) Aynı şekilde her bir üst yüzey için 1-3 dakika kuruma zamanı veriniz.



Saf Çinko boyası, Koyu Renkli % 96 saf kuru çinko içerir.

- Sürülebilir Zinkofix tuza ve suya dayanıklıdır,
hızlı kurur ve korozyon koruyucudur.

- DIN 53167 Tuz Püskürtme testi;
- DIN 50021 SS göre 240 Saat testi;
- DIN 53151 testi ;
- DIN 53152 testi (2 mm - 32 mm göre) ;
- DIN 50017 basınçlı su testi (240 Saat göre)
göre sertifikalıdır.
- Kısa süreli kurşunsuz süper benzine dayanıklıdır.
% 94 kuru çinko muhteviyatı içerir.
- Punta kaynak boyası olarak ta kullanılabilir.



Art. Nr.	Ölçü ve koli miktarı	Fiyatı
902 053	1 kg. tenekede	