



Yüksek Alaşımli Gazaltı Kaynak Teli

MSG 19-9

Özelliđi :

Östenetik tipte korozyon direnci yüksek Cr-Ni'li çeliklerini kaynađında kullanılan düşük karbonlu MSG gazaltı kaynak telidir. +350°C'ye kadar taneler arası korozyona dirençlidir. (Soğuk -196°C)

Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : EN 439: M11-M13

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



1.4316

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si

AWS A-5.9 ER 308 L Si

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4301, 1.4308, 1.4306

Mekanik Kalite Deđerleri :

Akma Dayanımı : > 250 Mpa

Çekme Dayanımı: > 510 Mpa

Uzama : > % 30

Darbe Dayanımı: > 325 J (- 196 °C)

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
G 320 208	MSG 19-9	0,80 mm	15 kg
G 320 210	MSG 19-9	1,00 mm	15 kg
G 320 212	MSG 19-9	1,20 mm	15 kg

