

Yüksek Alaşımli Gazaltı Kaynak Teli

MSG 19-12-3

Özelliği :

Paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin birleştirme kaynağında kullanılan yüksek alaşımli , çok düşük karbonlu MSG gazaltı kaynak telidir. Korozyon (pas) oluşturmayan dolgu kaynağı yapar. -120 C' ile +350 °C işletme sıcaklığına dayanıklıdır.

Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : EN 439: M11-M13

Kaynak Pozisyonu : Akım Cinsi / Akım Kutpu :



DC (+)

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
G 320 408	MSG 19-12-3	0,80 mm	15 kg
G 320 410	MSG 19-12-3	1,00 mm	15 kg
G 320 412	MSG 19-12-3	1,20 mm	15 kg



1.4430

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14343-A G19 12 3 LSi

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4583, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4301, 1.4308, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4948

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 215 Mpa
Çekme Dayanımı : > 510 Mpa
Uzama : > % 30
Darbe Dayanımı : > 32 J (- 120 °C)

