



Sıvı Metal Yapıştırıcı

**2-K Flüssigmetall 365****2 Bileşenli Sıvı Metal Tamir Macunu**

Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi mazlemelerde oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında kullanılır.

İçeriği : Epoksi reçine

El kıvamında sertleşme : 5-8 dakika

Kuruma : 20-30 dakika

Sertleşme : 2 saat

Basınca dayanıklılık : 84 N/mm²

Darbeye dayanıklılık : 20 N/mm²

Sertlik (shore D) : 80

Raf ömrü : 12 ay

Isıya Dayanıklılık : + 120 °C

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 699	50 ml + 1 ad. karışım uç	12 Ad.	
902 706	Standart karışım ucu	12 Ad.	

**BG-X Metall Kitt****Metal Tamir ve Dolgu Macunu**

Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi mazlemelerde oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında kullanılır iki bileşenli metal macunudur.

Özelliği:

- 300 °C ısıya dayanıklıdır. • Tüm tamiratlar için kolay bir çözüm yoludur. • Soğuk kaynak için idealdir. • El ile kullanımı kolaydır, çubuk şeklinde olduğundan hızlı kullanılabilir. • Kes, yoğur, uygula • Çözücü madde içermez, kolayca sertleşir, büzüşmez • Sertleşmiş malzeme üzerinde mekanik olarak uygulama yapılabilir(delme, zımparalama, frezeleme)

**Teknik Veriler :**

İçeriği : Titanyum dolgulu epoksi reçine

El kıvamında Sertleşme : 6 dakika

Kuruma : 8-12 dakika

Sertleşme : 30 dakika

Tam Sertleşme : 24 saat

Basınca dayanıklılık : 84 N/mm²

Darbeye dayanıklılık : 20 N/mm²

Sertlik (shore D) : 80

Raf ömrü : 12 ay

Isıya Dayanıklılık : + 300 °C



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 695	114 gr.	12 Adet	